

ホルムアルデヒド規制対応 F☆☆☆☆登録商品

脱トルエン・キシレン

環境対応型 木部内装塗料

EG

1液型

ウレタン樹脂塗料

ジャストワンシリーズ

高級仕上げが簡単にできる。

脱トルエン・キシレンEG木工塗料シリーズには、シックハウス症候群の原因物質とされているホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用しておりません。従来のEG塗料と同様、手軽に使用できる環境対応型塗料です。



EG  
ジャストワン・シリーズ  
の特長

1. 1液型ウレタン塗料のため取り扱いが簡単です。現場塗装に最適です。
2. サンジング・クリヤー・フラットがありますので、2液型ウレタン塗装に匹敵する仕上げが可能です。
3. 乾燥が早く、作業性が良いので、高級仕上げが簡単にできます。

EG  
ジャストワン・シリーズ  
の用途

家具・内装ドア・窓枠・階段などの室内木製品全般。

脱  
トルエン・キシレン  
環境対応型

# EGジャストワンシリーズ

上塗り

F☆☆☆☆登録番号 U01078  
91-71 EGジャストワンクリアー  
91-75 EGジャストワンフラット 半艶消  
91-80 EGジャストワンフラット 全艶消

中塗り

F☆☆☆☆登録番号 U01077  
91-88 EGジャストワンサンジグ

うすめ液

91-50 EGウレタンうすめ液

塗り面積

上塗り/1L当り 約3.3坪(11㎡)タタミ約7枚  
中塗り/1L当り 約2.8坪(9㎡)タタミ約6枚

乾燥時間

上塗り/夏2~3時間 冬3~4時間(塗り重ね時間30分以上)  
中塗り/夏2~3時間 冬3~4時間(塗り重ね時間30分以上)

容量

4L

## EGジャストワン・シリーズ 標準塗装工程表

### 素地研磨

サンドペーパー  
P180~P240  
にて木目にそって  
充分おこなう。

### 素地着色

コンビステイン  
(アルコール型顔料系)  
+コンビシンナー

### 中塗り

EGジャストワンサンジグ  
又は  
EGジャストワンクリアー  
ウレタンうすめ液  
刷毛 0~20%  
スプレー 5~30%

### 研磨

サンドペーパー  
P320~P400  
にておこなう。

### 上塗り

EGジャストワンクリアー/フラット  
ウレタンうすめ液  
刷毛 0~20%  
スプレー 5~30%

### 使用上の注意

- 高温、多湿の場合は、11-85ウレタンノンブラを添加してください。
- EGジャストワンサンジグの研磨可能時間は3~4時間です。
- 塗料をEGウレタンうすめ液で希釈する場合は、よくかき混ぜてください。
- 塗膜着色をする場合は、アルマステイン(染料系)、オルバステイン(顔料系) ロマンステイン(顔料系)を添加してください。
- 塗装終了後、残った塗料は元の缶へ戻さないで下さい。
- 使用後は必ず中栓をしてください。

### 消防法分類

第4類 第二石油類(クリアー~艶消)・第4類 第一石油類(サンジグ)

### 消防法分類

第二種有機溶剤

**Union**

**ユニオンペイント株式会社**

特約店

本社・工場 〒340-0807 埼玉県八潮市新町50-1(草加八潮工業団地) TEL048-936-3601 FAX048-936-3606  
野田工場 〒270-0235 千葉県野田市尾崎2325-40(中里工業団地) TEL04-7129-5221 FAX04-7127-1981  
福岡工場・営業所 〒834-0111 福岡県八女郡広川町大字日吉523-18 TEL0943-32-0177 FAX0943-32-0187  
旭川営業所 〒079-8419 北海道旭川市永山九条1-3-7 TEL0166-22-7703 FAX0166-26-2207  
仙台営業所 〒983-0038 宮城県仙台市宮城野区新田1-5-43 TEL022-232-5638 FAX022-232-5706